

Битумна мембрана **MATIZOL ACE BASE V 3 кг**

TDS-CE-222.2/22/ Date: 26.06.2024

1. ОПИСАНИЕ

SBS+ битумна хидроизолационна мембрана, с добавени специални добавки, които улесняват монтажа и през летния сезон. Армирана стъклен воал. Подходяща за цялостно залепване чрез нагряване. Мембраната е предназначена за първи или междинен слой за хидроизолация на покриви, основи и фундаменти. Препоръчва се за покриви със стабилни размери, които не са подложени на вибрации и слягане.



2. ПРЕДИМСТВА

- 5 години гаранция в многослойна система
- Еластичност при ниски температури $< -5^{\circ}\text{C}$
- Устойчивост на стичане при повишени температури $\geq 100^{\circ}\text{C}$

3. ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ

MATIZOL ACE BASE V 3 кг се монтира чрез нагряване. При полагане върху бетон или стара битумна хидроизолация, повърхността трябва предварително да се грундира с битумен грунд, напр. MATIZOL EVOMER PRIMER или MATIZOL MASTER PRIMER.

При монтаж, се препоръчва надлъжно припокриване от около 8 см и напречно от около 15 см. Изтичане на битум от около 1 см по ръба на мембраната показва правилно залепване.

Мембраната трябва да се полага при температури над $+5^{\circ}\text{C}$ върху суха основа. При използване при по-ниски температури, съхранявайте рулата в отопляемо помещение при температура около $+10^{\circ}\text{C}$ за минимум 12 часа преди монтаж.

4. СЪГЛАСНО СТАНДАРТ

БДС EN 13707 + A2:2009 Гъвкави листове за хидроизолация – Армирани битумни листове за хидроизолация на покриви – Определения и характеристики

5. СЕРТИФИКАТИ:

- Сертификат за производствен контрол издаден от PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., нотифицирана лаборатория № 1434
- Декларация за експлоатационни показатели
- Доклад за устойчивост на външен огън B_{roof} (t1)

6. ПРОИЗВОДИТЕЛ

„SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES” Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3; 58-200 Dzierżoniów

7. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Ролките трябва да се съхраняват и транспортират изправени. Палетите не бива да се поставят на два и повече реда. Да се препазват от директно слънчево греене, високи температури и влага.

8. ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Код	Наименование	Количество в ролка	Ролки в палет
10048909	MATIZOL ACE BASE V 3 кг	10 м ²	30

8. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Но.	Параметър	Показания	Съгласно
1.	Размери - дължина - ширина - праволинейност	≥ 10 м $\geq 1,00$ м $\leq 20\text{мм}/10\text{м}$	PN-EN 1848-1
2.	Тегло	$(3,0 \pm 0,2)\text{кг}$	PN-EN 1849-1
3.	Устойчивост на външен огън	Не е приложимо	PN-ENV 1187
4.	Клас по реакция на огън	E	PN-EN ISO 11925-2
5.	Водонепропускливост	10 kPa	PN-EN 1928
6.	Якост на опън - надлъжно - напречно	(400 ± 150) N/50mm (250 ± 100) N/50mm	PN-EN 12311-1
7.	Удължение преди скъсване - надлъжно - напречно	$(4 \pm 2) \%$ $(4 \pm 2) \%$	PN-EN 12311-1
8.	Противокоренова защита	NPD	PN-EN 13948
9.	Устойчивост на статично натоварване	5 kg	PN-EN 12730
10.	Устойчивост на удар	Не е приложимо	PN-EN 12691
11.	Устойчивост на разкъсване	(100 ± 50) N (100 ± 50) N	PN-EN 12310-1
12.	Устойчивост на разкъсване на снадките	Не е приложимо	PN-EN 12316-1
13.	Съпротивление на срязване на снадките	Не е приложимо	PN-EN 12317-1
14.	Устойчивост на стичане при повишена температура при изкуствено състаряване	2 kPa $(110 \pm 10)^\circ\text{C}$	PN-EN 1296 PN-EN 1110
15.	Еластичност при ниски температури	$\leq -5^\circ\text{C}$	PN-EN 1109
16.	Устойчивост на стичане при повишена температура	$\geq 100^\circ\text{C}$	PN-EN 1110
17.	Стабилност на размерите	Не е приложимо	PN-EN 1107-1 method B
18.	Адхезия на посипката	Не е приложимо	PN-EN 12039
19.	Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари	20 000	PN-EN 13707+A2:2012