

Битумна мембрана **MATIZOL ACE TOP V 4,5 кг**

TDS-CE-233.2/22/G Date: 26.06.2024

1. ОПИСАНИЕ

SBS+ битумна хидроизолационна мембрана, с добавени специални добавки, които улесняват монтажа и през летния сезон. Армирана със стъклен воал. Горната страна е покрита с минерална посипка. Мембраната е предназначена за втори или завършващ слой на покривни хидроизолации.



2. ПРЕДИМСТВА

- 5 години гаранция в многослойна система
- Еластичност при ниски температури $< -5^{\circ}\text{C}$
- Устойчивост на стичане при повишени температури $\geq 100^{\circ}\text{C}$

3. ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ

MATIZOL ACE BASE V 3 кг се монтира чрез нагряване. При полагане върху бетон или стара битумна хидроизолация, повърхността трябва предварително да се грундира с битумен грунд, напр. MATIZOL EVOMER PRIMER или MATIZOL MASTER PRIMER.

При монтаж, се препоръчва надлъжно припокриване от около 8 см и напречно от около 15 см. Изтичане на битум от около 1 см по ръба на мембраната показва правилно залепване.

Мембраната трябва да се полага при температури над $+5^{\circ}\text{C}$ върху суха основа. При използване при по-ниски температури, съхранявайте рулата в отопляемо помещение при температура около $+10^{\circ}\text{C}$ за минимум 12 часа преди монтаж.

4. СЪГЛАСНО СТАНДАРТ

БДС EN 13707 + A2:2009 Гъвкави листове за хидроизолация – Армирани битумни листове за хидроизолация на покриви – Определения и характеристики

5. СЕРТИФИКАТИ:

- Сертификат за производствен контрол издаден от PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., нотифицирана лаборатория № 1434
- Декларация за експлоатационни показатели
- Доклад за устойчивост на външен огън B_{roof} (t1)

6. ПРОИЗВОДИТЕЛ

„SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES” Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3; 58-200 Dzierżonów

7. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Ролките трябва да се съхраняват и транспортират изправени. Палетите не бива да се поставят на два и повече реда. Да се препазват от директно слънчево греене, високи температури и влага.

8. ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Код	Наименование	Цвят на посипката	Количество в ролка	Ролки в палет
10049163	MATIZOL ACE TOP V 4,5 кг	СИБ	10 м ²	18

8. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

№.	Параметър	Показания	Съгласно
1.	Размери - дължина - ширина - праволинейност	≥ 10 м $\geq 0,99$ м ($1,00 \pm 0,01$) ≤ 10 мм/5м	PN-EN 1848-1
2.	Тегло	($4,5 \pm 0,2$) кг	PN-EN 1849-1
3.	Устойчивост на външен огън	Не е приложимо	PN-ENV 1187
4.	Клас по реакция на огън	Е	PN-EN ISO 11925-2
5.	Водонепропускливост	10 kPa	PN-EN 1928
6.	Якост на опън - надлъжно - напречно	(400 ± 150) N/50mm (250 ± 100) N/50mm	PN-EN 12311-1
7.	Удължение преди скъсване - надлъжно - напречно	(4 ± 2) % (4 ± 2) %	PN-EN 12311-1
8.	Противокоренова защита	Не е приложимо	PN-EN 13948
9.	Устойчивост на статично натоварване	Не е приложимо	PN-EN 12730
10.	Устойчивост на удар	Не е приложимо	PN-EN 12691
11.	Устойчивост на разкъсване	Не е приложимо	PN-EN 12310-1
12.	Устойчивост на разкъсване на снадките	Не е приложимо	PN-EN 12316-1
13.	Съпротивление на срязване на снадките	Не е приложимо	PN-EN 12317-1
14.	Устойчивост на стичане при повишена температура при изкуствено състаряване	(110 ± 10)°C	PN-EN 1296 PN-EN 1110
15.	Еластичност при ниски температури	$\leq - 5$ °C	PN-EN 1109
16.	Устойчивост на стичане при повишена температура	≥ 100 °C	PN-EN 1110
17.	Стабилност на размерите	$\leq 0,5$ %	PN-EN 1107-1 method B
18.	Адхезия на посипката	(20 ± 10) %	PN-EN 12039
19.	Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари	20 000	PN-EN 13707+A2:2012