

TYTAN PROFESSIONAL EVOMER Бърз грунд 18 кг черно



10040110, 10045027, 10040024, 10034000

Този продукт от типа на анионна емулсия на асфалт-латекс е бързосъхнещ препарат за подготовка на основи за покрития и хидроизолация на покриви и основи. Технологията на полимеризация води до повърхности с много висока адхезия. Освен това образува влагоизолация върху вертикални и хоризонтални повърхности на пъти, железопътни и промишлени съоръжения и др. Продуктът не съдържа разтворители – екологично безопасен е и без мирис.

ПРЕДИМСТВА

- Бързосъхнеща, устойчива на дъжд само след 20 минути
- висока производителност
- съвместим с битумни и минерални основи и стиропор
- екологично чист, без разтворители
- може да се нанася върху влажни основи
- Готов за употреба.
- може да се разрежи

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Грундиране на минерални основи (бетон, цимент, керамика, гипс), дърво, включително OSB и битумни и метални повърхности

Подготовка на основата за битумни покриви (самозалепващи и термично заваряеми мембрани, битумни маси, покривни покрития)

Грундиране за термично заваряеми и самозалепващи фундаментни мембрани и хидроизолационни съединения

Влагоизолация на бетонни и стоманени елементи от пътна и железопътна инфраструктура и др.

Подобряване на адхезията и носещата способност на некохерентни основи като реновирани битумни покрития

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Изпълнява изискванията на:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърден - тестван при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Плътност [гр/см ³]	0,9 - 1,1
Хидроизолационни покрития [кг/м ²]	0,15 - 0,2
Брой слоеве - грундиране	1
Твърдо съдържание [%]	48 - 52
Вискозитет 200 об/мин, 25°C, вретено 3 [мПас]	150 - 200
Време за съхнене [мин]	10 - 25
Удължение при скъсване [%]	100
Цвят	стойност
Черно-кафяв, черен след втвърдяване	+
Външен вид	стойност
Консистенция: течна	+
Условия за работа	стойност
температура при нанасяне [°C]	+5 - +35
Втвърдяване - тествано след 2 седмици при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Температурна устойчивост след втвърдяване [°C]	-10 - +75
Повърхностно сцепление	стойност
OSB плоскост	+
Експандиран полистирен	+
Екструдирани полистирол	+
суро̀ва дървесина (бор)	+
битумна керемиди	+
битумна хартия	+

клинкерна плочка	+
бетон	+
поцинкована ламарина	+
неръждаема стомана	+
алуминий	+
керемида	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете инструкциите за безопасност в MSDS, преди да нанесете продукта.

подготовка на основата

- Основата трябва да е добре втвърдена, суха или леко влажна, почистена от мазнини и други фактори, които намаляват адхезията.
- Преди нанасяне почистете основата от прах, отстранете свободните материали, закрепете пукнатините и дефектите.
- Субстратите трябва да бъдат почистени от грес, масло и ръжда.
- Субстратът не може да бъде замръзвал или замръзвал. Влажни субстрати са разрешени, но трябва да се избягва застояла вода.
- Отстранете всички свободни материали, остри ръбове, вещества, пречещи на адхезията и прах. Отстранете ръждата от метални повърхности.
- Когато грундирайте покривна хартия с минерални гранули, всички несвързани минерали трябва да бъдат отстранени, както и мъхове и лишеи и други покрития, намаляващи адхезията.

Апликация

- Продуктът е готов за употреба. При нанасяне върху абсорбиращи основи може да се разрежда с вода в обемно съотношение 1:1, а за силно абсорбиращи основи в съотношение 1:2.
- Разбъркайте добре преди употреба.
- Продуктът може да се нанася с четка, валик или чрез безвъздушно пръскане. Препоръчителни параметри: дюза 519, капацитет 2,3 л/мин ((за по-големи работи се препоръчва над 4 л/мин), дюза с отвор 0,019" (0,48 мм), налягане 180-190 бара.

След приключване на работа

- Почистете инструментите в разтвор на сапунена вода. След втвърдяване почистете механично или с битумен препарат.

Забележки / ограничения

- Грундът не може да се използва по време на дъжд или замръзване.
- Времето за съхнене зависи от вида на основата, температурата и влажността.
- Продуктът не е предназначен нито за контакт с храни, нито за медицинска употреба. Продуктът не е тестван или представен за тестване за одобряване на медицински и фармацевтични приложения.
- Продуктът не е предназначен за употреба върху чувствителни повърхности, напр. мед и нейните сплави, тъй като може да причини обезцветяване.
- Не се препоръчва използването на продукта върху термоизолираща полиуретанова пена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички посочени параметри са основани на лабораторни тестове, в съответствие със стандартите на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (температура на въздуха, температура на основата, качеството на използваните инструменти и уменията на апликатора).

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е опакован в кофи 18 kg и 9 kg. Съхранявайте до 12 месеца в оригинална запечатана опаковка при +5°C до +30 °C. Пазете от замръзване и избягвайте температури над 35°C и пряка слънчева светлина.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Бройки на палет	Индекс	Код EAN
18 kg	черно	nd	27	10040110	5902120159093
18 kg	черно	nd	27	10045027	5902120181674
18 kg	черно	nd	27	10040024	5902120159383
18 kg	черно	nd	27	10034000	5902120078646

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Детайлна информация може да бъде намерена в Листа за безопасност.

Всяка писмена и вербална информация, препоръки или инструкции са предоставени на база на нашите най-добри знания, тестове и опит, с добра воля и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал е длъжен да провери лично дали продуктът дали отговаря за предвидената употреба при посочените условия. Производителят не носи отговорност за каквито и да е загуби, причинени от неправилно или погрешно прилагане на материалите на производителя.