

Битумна мембрана **MATIZOL MASTER TOP P 4,2 мм**

TDS 226.1/24/G

1. ОПИСАНИЕ

SBS битумна хидроизолационна мембрана, с добавени специални добавки, които улесняват монтажа и през летния сезон. Армирана с полиестер, стабилизирани със стъклени нишки. Горната страна е покрита с минерална посипка, а долната е профилирана за по-лесен монтаж и икономия на газ. Мембраната е предназначена за втори или завършващ слой на покривни хидроизолации

2. ПРЕДИМСТВА

- 10 години гаранция в многослойна система
- Еластичност при ниски температури $< -20^{\circ}\text{C}$
- Устойчивост на стичане при повишени температури $\geq 100^{\circ}\text{C}$
-

3. ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ

MATIZOL MASTER TOP P 4,2 се полага върху стара или нова мембрана чрез нагряване. Препоръчва се надлъжно припокриване от около 8 см и напречно припокриване от около 15 см. Изтичане на битум от около 1 см по ръба на мембраната показва правилно залепване.

При полагане върху бетон или стара битумна хидроизолация, повърхността трябва предварително да се грундира с битумен грунд, напр. MATIZOL EVOMER PRIMER или MATIZOL MASTER PRIMER.

Мембраната трябва да се полага при температури над $+5^{\circ}\text{C}$ върху суха основа. При използване при по-ниски температури, съхранявайте рулата в отопляемо помещение при температура около $+10^{\circ}\text{C}$ за минимум 12 часа преди монтаж. Тази мембрана не трябва да се монтира механично.



4. СЪГЛАСНО СТАНДАРТ

БДС EN 13707 + A2:2009 Гъвкави листове за хидроизолация – Армирани битумни листове за хидроизолация на покриви – Определения и характеристики.

5. СЕРТИФИКАТИ:

- Сертификат за производствен контрол издаден от PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., нотифицирана лаборатория № 1434
- Декларация за експлоатационни показатели
- Доклад за устойчивост на външен огън Broof (t1)

6. ПРОИЗВОДИТЕЛ

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów

7. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Ролките трябва да се съхраняват и транспортират изправени. Палетите не бива да се поставят на два и повече реда. Да се препазват от директно слънчево греене, високи температури и влага.

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Код	Наименование	Цвят на посипката	Количество в ролка	Ролки на палет
10049234	MATIZOL MASTER TOP P 4,2	сив	7,5 м ²	20
10049183	MATIZOL MASTER TOP P 4,2 w	бял	7,5 м ²	20

9. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

№	Параметър	Показания	Съгласно
1.	Размери - дължина - ширина - праволинейност	$\geq 7,5$ м $\geq 0,99$ м ($1,00 \pm 0,01$) ≤ 15 мм/7,5 м	PN-EN 1848-1
2.	Дебелина/тегло за м2	($4,2 \pm 0,2$) мм/4,8 кг	PN-EN 1849-1
3.	Устойчивост на външен огън	Не е приложимо	PN-ENV 1187
4.	Клас по реакция на огън	Class E	PN-EN ISO 11925-2
5.	Водонепропускливост	10 kPa	PN-EN 1928
6.	Якост на опън - надлъжно - напречно	(900 ± 250) N/50мм (700 ± 250) N/50мм	PN-EN 12311-1
7.	Удължение преди скъсване - надлъжно - напречно	(45 ± 15) % (45 ± 15) %	PN-EN 12311-1
8.	Противокоренова защита	NPD	PN-EN 13948
9.	Устойчивост на статично натоварване	10 kg	PN-EN 12730
10.	Устойчивост на удар	1000 мм	PN-EN 12691
11.	Устойчивост на разкъсване - надлъжно - напречно	Не е приложимо	PN-EN 12310-1
12.	Устойчивост на разкъсване на снадките - надлъжно - напречно	(650 ± 250) N/50мм (850 ± 250) N/50мм	PN-EN 12317-1
13.	Устойчивост на стичане при повишена температура (при изкуствено нагряване)	(100 ± 10) °C	PN-EN 1296 PN-EN 1110
14.	Еластичност при ниски температури	$\leq - 20$ °C	PN-EN 1109
15.	Устойчивост на стичане при повишена температура	≥ 100 °C	PN-EN 1110
16.	Стабилност на размерите	$\leq 0,5$ %	PN-EN 1107-1 B
17.	Адхезия на посипката	(6 ± 4) %	PN-EN 12039
18.	Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари	20 000	PN-EN 13707+A2:2012